


1方向アラミド繊維シート

(耐震補強用)



AW60



1方向アラミド繊維シート

アラミド繊維（アラミド1）を1方向に引き揃えた1方向アラミド繊維シートです。

樹脂含浸性、形態保持性に優れた織物構造をとっており、作業性が良好です。

アラミド繊維は非導電性ですので、鉄道、地下鉄、電気室等の電気事故が懸念される現場に最適です。

- 用途**
- 鉄道高架橋橋脚の耐震補強（せん断補強、じん性補強）
 - 建築物柱の耐震補強（せん断補強）
 - コンクリート構造物のひび割れ、剥落対策

注意 ●各補強工法については、別紙の技術資料を参照願います。

| 品名 | | FFシート | | | |
|-------|--------------------|---------|-------|-------|-------|
| 品番 | | AW40 | AW60 | AW90 | AW120 |
| 繊維の種類 | | アラミド1 | | | |
| 保証耐力 | t/m | 40 | 60 | 90 | 120 |
| 目付け量 | g/m ² | 280 | 415 | 623 | 830 |
| 引張強さ | N/mm ² | 2,060以上 | | | |
| 引張弾性率 | kN/mm ² | 118 | | | |
| 設計厚さ | mm | 0.193 | 0.286 | 0.430 | 0.572 |
| シート幅 | mm | 500 | | | |
| シート長さ | m | 50 | | | |

※上記以外のシート幅、シート長については御相談願います。

※FFシートには専用のFF樹脂をご使用願います。その他の樹脂をご使用の場合は、お問い合わせ願います。

※上記規格は改良のため予告無く変更する場合があります。

製造・発売元

前田工織株式会社

東京本社 / 〒105-0011 東京都港区芝公園2-4-1

東京営業部 芝パークビルA館12F

TEL.03-6402-3947 FAX.03-6402-3945

福井本社 / 〒919-0422 福井県坂井市春江町沖布目38-3

TEL.0776-51-3535 FAX.0776-51-3545

福井営業部 / TEL.0776-51-9200 FAX.0776-51-9236

札幌支店 / TEL.011-733-3360 FAX.011-733-3365

仙台支店 / TEL.022-726-6670 FAX.022-726-6671

新潟支店 / TEL.025-250-7803 FAX.025-250-7806

名古屋支店 / TEL.052-971-8020 FAX.052-971-8021

大阪支店 / TEL.06-6201-0313 FAX.06-6201-0668

広島支店 / TEL.082-262-5555 FAX.082-262-5565

四国支店 / TEL.089-998-3577 FAX.089-998-3511

福岡支店 / TEL.092-282-1033 FAX.092-282-1035

盛岡営業所 / TEL.019-606-3386 FAX.019-606-3078

金沢営業所 / TEL.076-288-6077 FAX.076-288-6078

沖縄営業所 / TEL.098-860-3404 FAX.098-860-3418

岡山事務所 / TEL.086-805-0355 FAX.086-805-0357

鹿児島事務所 / TEL.099-295-3226 FAX.099-295-3256

<https://www.maedakosen.jp/mdk>